

Protihlukové překližky Phone



BŘÍZOVÁ PŘEKLIŽKA S VNITŘNÍ ZVUKOVĚ IZOLAČNÍ VRSTVOU

Bříza PHONE je vodovzdorně lepená, broušená překližka s vnitřní zvukově izolační 3 mm vrstvou. Tato vrstva je vyráběna z gumy nebo jako směs gumy a korku. Vrstva plní úlohu absorbce vibrací a hluku motoru a zabraňuje jeho vnikání do kabiny dopravního prostředku.

ROZMĚRY DESEK

Standardní rozměr: 2500x1250 mm nebo 2440x1220 mm

Tloušťky: 11, 16, 18, 21 mm

ROZMĚROVÉ TOLERANCE

DÉLKA / ŠÍŘKA	TOLERANCE
< 1000 mm	+/- 1 mm
1000 – 2000 mm	+/- 2 mm
> 2000 mm	+/- 3 mm
Pravoúhlost	+/- 1 mm/m
Přímost hran	+/- 1 mm/m

STRUKTURA A ROZMĚRY

NOMINÁLNÍ TLOUŠŤKA (mm)	POČET DÝH (ks)	TLOUŠŤKA Min. (mm)	TLOUŠŤKA Max. (mm)	HMOTNOST (kg/m ²) guma	HMOTNOST (kg/m ²) guma- korek	ZVUKOVÁ NEPRŮZVUČNOST (dB)
11	3+izolace+3	10,5	11,5	8,6	7,7	30
16	5+izolace+5	15,3	16,5	12,1	11,1	31
18	6+izolace+6	17,2	18,5	13,5	12,6	31
21	7+izolace+7	20,2	21,6	15,6	14,7	31

*Data platí pro vlhkost desek (dle EN 322) 10% +/- 2%

EMISE FORMALDEHYDU

Překližka ODEK PHONE je vyráběna dle EN 635-1/-3. Překližka splňuje emisní třídu E1 a hodnoty emisí jsou hluboce pod požadovanými hodnotami 0,100ppm.



Welde s.r.o., Moravní 1636, CZ 765 02 Otrokovice; Provozovna: Letiště 1578, CZ 765 02 Otrokovice
Tel.: +420 577 663 987, Fax.: +420 576 771 494; web: www.welde.cz, e-mail: info@welde.cz
Obchodní registr u Krajského soudu v Brně v oddílu C, vložka 59425

TŘÍDA LEPENÍ

Dýhy jsou lepeny vodovzdorným lepidlem DYNEA. Díky tomu je lepení dýh odolné proti povětrnostním podmínkám a dlouhodobému působení vody. Lepení splňuje tyto normy:

- EN 314-2 / třída 3 (exteriérové lepení)
- BS 6566 Část 8/ WBP

SKLADOVÁNÍ A OPRACOVÁNÍ DESEK

ODEK PHONE musí být přepravován a skladován v suchém prostředí v horizontální poloze v originálním balení nebo s prokládky ve vzdálenosti do 70cm od sebe. Desky jsou opracovatelné běžnými nástroji na dřevo.

POVRCH PANELU

Broušený, uzavřený. Na přání možno opatřit fenolovým filmem nebo melaminem.

